

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

10/751, 524

65933-068

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

January 6, 2004
SUGIYAMA et al.

McDermott, Will & Emery

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 3 年 1 月 1 0 日


出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 3 - 0 0 4 9 7 1
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 0 0 4 9 7 1]

出 願 人
Applicant(s): 三 洋 電 機 株 式 会 社

2 0 0 4 年 1 月 1 6 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康



出証番号 出証特 2 0 0 4 - 3 0 0 0 3 9 2

【書類名】 特許願

【整理番号】 NQR1020024

【提出日】 平成15年 1月10日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C01B 31/00

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社
社内

 【氏名】 杉山 幸宏

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社
社内

 【氏名】 大上 靖弘

【特許出願人】

 【識別番号】 000001889

 【氏名又は名称】 三洋電機株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100105924

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 森下 賢樹

 【電話番号】 03-3461-3687

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 091329

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 カーボンナノチューブを含む接合体

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 カーボンナノチューブおよびその側面に巻回された高分子を含むカーボンナノチューブ構造体と、該カーボンナノチューブ構造体と接合する他の構造体とを有することを特徴とする接合体。

【請求項 2】 請求項 1 に記載の接合体において、前記カーボンナノチューブ構造体と前記他の構造体とが、前記高分子を介して接合していることを特徴とする接合体。

【請求項 3】 請求項 2 に記載の接合体において、前記高分子と前記他の構造体との間に、これらと接合する接合材を有することを特徴とする接合体。

【請求項 4】 請求項 3 に記載の接合体において、前記接合材は、特異的相互作用を有する一組の分子を含むことを特徴とする接合体。

【請求項 5】 請求項 4 に記載の接合体において、特異的相互作用を有する前記一組の分子は、リガンドとレセプターの組み合わせ、または、抗原と抗体の組み合わせを含むことを特徴とする接合体。

【請求項 6】 請求項 1 乃至 5 いずれかに記載の接合体において、前記高分子はポリペプチドであることを特徴とする接合体。

【請求項 7】 請求項 1 乃至 6 いずれかに記載の接合体において、前記他の構造体は、基材であることを特徴とする接合体。

【請求項 8】 請求項 1 乃至 7 いずれかに記載の接合体において、前記他の構造体は、金属膜であることを特徴とする接合体。

【請求項 9】 請求項 1 乃至 6 いずれかに記載の接合体において、前記他の構造体は、カーボンナノチューブであることを特徴とする接合体。

【請求項 10】 請求項 9 に記載の接合体において、前記カーボンナノチューブ構造体と接合した前記カーボンナノチューブは、その側面に高分子が巻回された構造を有することを特徴とする接合体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、カーボンナノチューブを含む接合体に関する。

【0002】**【従来の技術】**

近年、いわゆるナノ加工技術を用いたナノデバイスの開発が活発化している。ナノデバイスは、数個の電子により動作させることができ、従来のシリコンデバイスに比べ、消費電力を大幅に低減できる。また素子サイズを飛躍的に縮小させることが可能である。

【0003】

こうしたナノデバイスにカーボンナノチューブを利用する試みが検討されている。カーボンナノチューブは、グラファイトのシートを円筒状につなげた構造を有する。カーボンナノチューブは、不純物をドーピングすることなく、カイラリティ等の制御により、半導体から金属まで様々な物性を有する材料に作り分けることができ、ナノデバイスを含む集積回路の構成材料として多くの可能性を秘めている。特許文献1には、このようなカーボンナノチューブを用いた電子デバイスの例が開示されている。

【0004】**【特許文献1】**

特開2002-118248号公報

【0005】**【発明が解決しようとする課題】**

こうしたカーボンナノチューブを用いたナノデバイスを実用に供するためには、基板上にこれらのデバイスを集積するとともにデバイス間を微細な配線で結線することが必要となる。ところが、カーボンナノチューブの側面は安定な六員環構造であり一般に化学的反応性が低く、配線やパッド、他の素子と接合することが困難である。

【0006】

本発明は上記事情に鑑みなされたものであって、その目的とするところは、カーボンナノチューブを含む構造体を、他の構造体と安定に接合する技術を提供す

ることにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】

本発明によれば、カーボンナノチューブおよびその側面に巻回された高分子を含むカーボンナノチューブ構造体と、該カーボンナノチューブ構造体と接合する他の構造体とを有することを特徴とする接合体が提供される。

【0008】

本発明に係る接合体においては、高分子がカーボンナノチューブ側面に巻回された構成のカーボンナノチューブ構造体を用いられる。このようなカーボンナノチューブ構造体では、高分子がカーボンナノチューブ表面を被覆した状態が安定に維持される。また、高分子の巻回により、個々のカーボンナノチューブの側面が確実に被覆されるため、被覆させる高分子の構造によって被覆の厚さやその電気抵抗等の特性、または表面形状や表面特性を制御することが可能になる。本発明に係る接合体はこのようなカーボンナノチューブ構造体が他の構造体と接合されているため、ナノデバイス等に好適に用いることができる。

【0009】

本発明の接合体において、カーボンナノチューブ構造体と他の構造体との接合形態としては様々な態様が考えられるが、両者が上記高分子を介して接合している構成とすることができる。

【0010】

ここで、「高分子」とは、カーボンナノチューブに巻回するために十分な骨格鎖長を有する分子のことをいう。有機高分子および無機高分子のいずれを用いることもできるが、有機高分子を用いた場合、側鎖に多様な官能基を導入することができ、他の構造体と良好に接合する際、有利である。また、高分子がカーボンナノチューブの側面に「巻回」とは、高分子の分子鎖がカーボンナノチューブ側面を周回して巻き付き、カーボンナノチューブの表面を被覆することをいう。

【0011】

本発明の接合体において、前記高分子と前記他の構造体との間に、これらと接

合する接合材を有する構成とすることができる。こうすることにより、カーボンナノチューブ構造体と他の構造体とをより一層確実に接合することができる。また、接合材の位置を選択することにより、高分子と他の構造体との接合位置を調節することが可能となる。

【0012】

本発明の接合体において、前記接合材は、特異的相互作用を有する一組の分子を含むことができる。特異的相互作用を有する一組の分子を含むことにより、接合部位をより一層確実に制御することができる。また、分子の組み合わせを選択することにより、分岐を有する複雑な構成の接合体の形成も可能となる。

【0013】

本発明の接合体において、特異的相互作用を有する前記一組の分子は、リガンドとレセプターの組み合わせ、または、抗原と抗体の組み合わせを含むものとすることができる。

【0014】

本発明の接合体において、前記高分子はポリペプチドとすることができる。ポリペプチドを用いた場合、その骨格鎖をカーボンナノチューブに安定的に巻回させ、安定な被覆層を形成することができる。また、アミノ酸残基側鎖の性質を基材との結合に用いることが可能になるとともに、これを用いて、カーボンナノチューブの側面に溶媒への分散性の向上等、多様な表面特性を付与することができる。

【0015】

本発明の接合体において、前記他の構造体は、基材とすることができる。このような接合体は、基板上に形成されたカーボンナノチューブ構造体を含む集積回路等に応用することができる。

【0016】

本発明の接合体において、前記他の構造体は、金属膜とすることができる。こうした接合体は、金属からなる電極やパッドにカーボンナノチューブ構造体を固定した構造体に適用することができる。この場合、当該金属膜と特異的に結合または吸着する特定官能基あるいは特定分子を上記高分子に導入、結合することが

有効である。こうすることにより、カーボンナノチューブ構造体と他の構造体との接合を容易かつ確実に形成される。

【0017】

本発明の接合体において、前記他の構造体は、カーボンナノチューブとすることができる。こうした接合体は、たとえば、カーボンナノチューブ構造体が複数連結してなる配線に好適に適用できる。

【0018】

この接合体において、前記カーボンナノチューブ構造体と接合した前記カーボンナノチューブは、その側面に高分子が巻回された構造を有することができる。こうすることにより、カーボンナノチューブが側面同士で連結した接合体を形成することができる。

【0019】

【発明の実施の形態】

本発明は、側面に被覆を有するカーボンナノチューブ構造体を用い、これを所定の位置で他のカーボンナノチューブ、カーボンナノチューブ構造体、または基板と連結した接合体に関する。以下、本発明の好ましい実施形態について詳細に説明する。

【0020】

（第1の実施形態）

本実施形態に係る接合体は、カーボンナノチューブの側面に高分子が巻回し、被覆されたカーボンナノチューブ構造体の被覆に接合材としてレセプターまたはリガンドが固定化されており、レセプターとリガンドとの特異的相互作用を介してカーボンナノチューブ構造体131同士が連結された構成を有する。

【0021】

図1(a)は、本実施形態に係る接合体の構成を示す斜視図である。この接合体は、側面にレセプター167が固定化されたカーボンナノチューブ構造体131と、側面にリガンド169が固定化されたカーボンナノチューブ105とが、リガンドとレセプターとの特異的相互作用により連結された構成を有する。カーボンナノチューブ構造体131は、カーボンナノチューブ105の側面外周に高

分子 119 が巻回した構成となっている。

【0022】

カーボンナノチューブ構造体 131 においてはカーボンナノチューブ 105 の側面外周の被覆は、高分子 119 の巻回によって形成されているため、被覆の表面形状や厚さは高分子 119 の主骨格構造により主として決定される。このため、一本のカーボンナノチューブ 105 における被覆の凹凸構造のピッチや厚さを均一にすることができる。さらに、カーボンナノチューブ 105 間における被覆の厚さ等のばらつきが抑制される。このため、ナノデバイスとして好適に用いることができる。

【0023】

また、図 1 (a) の接合体においては、カーボンナノチューブ構造体 131 同士がレセプター 167 とリガンド 169 との特異的相互作用により連結しているため、カーボンナノチューブ構造体 131 の連結を、設計に応じて所定の位置で確実に形成することができる。

【0024】

カーボンナノチューブ構造体 131 を構成するカーボンナノチューブ 105 は、設計に応じて所定の直径、長さのものを選択して用いる。たとえば、直径 0.4 nm ~ 100 nm 程度、長さ 50 nm ~ 10 μ m 程度のものを選択する。単層カーボンナノチューブ (SWCNT)、多層カーボンナノチューブ (MWCNT) のいずれを用いてもよい。

【0025】

高分子 119 は、カーボンナノチューブ 105 側面に巻回し、カーボンナノチューブ 105 の表面を修飾することができる分子であれば特に制限はなく、各種の合成高分子や生体高分子を用いることができる。カーボンナノチューブ 105 の側面に巻回させるために、たとえば疎水性骨格鎖を有する合成高分子を用いることが好ましい。高分子 119 として、具体的には、たとえばポリオレフィン、ポリアミドや、ポリペプチド等が挙げられる。また、タンパク質、DNA、多糖等の生体高分子を用いることもできる。

【0026】

このうち、ポリペプチドを用いることにより、巻回構造を安定的に再現性よく得ることができる。また、分子の有するアミノ酸の種類を選択することにより、カーボンナノチューブ105表面に多様な表面特性を付与することができる。また、カーボンナノチューブ構造体131同士の連結に用いる官能基の選択の自由度も高い。

【0027】

タンパク質として、変性タンパク質を用いてもよい。特に、膜タンパク質由来の変性タンパク質は、未変性タンパク質に比べて通常疎水部が露出した構造であるため、カーボンナノチューブ105の側面への巻回がより一層容易、確実になる。たとえば後述のように、タンパク質の分散液を液体表面に展開することにより、分散液と液体との界面張力によってタンパク質を効率よく変性させ、疎水部を露出させることができる。なお本発明においてタンパク質の「変性」とは、当該タンパク質分子の立体構造の崩壊と機能の失活、または当該タンパク質分子を構成する一次構造すなわちアミノ酸配列の切断以外のコンフォメーション変化のことをいい、コンフォメーション変化の程度に特に制限はない。

【0028】

また、高分子119としてタンパク質を用いる場合、たとえばバクテリオロドプシン等の各種膜タンパク質を用いることができる。膜タンパク質は疎水性アミノ酸を多く含むため、これを用いることにより、カーボンナノチューブ105側面に効率よく吸着させ、安定的に巻回させることができる。なお、高分子119の骨格鎖長は、カーボンナノチューブ105の長さやカーボンナノチューブ構造体131の用途に応じて適宜選択される。

【0029】

高分子119として、疎水性骨格を有し、側鎖に水酸基、カルボキシル基等の親水基を有する高分子を用いることにより、カーボンナノチューブ105の水中での分散性を顕著に向上させることができる。このとき、高分子119がカーボンナノチューブ105の表面に巻回されているため、カーボンナノチューブ105の側面を均一に修飾することができる。また、高分子119の側鎖を変化させることにより、後述するように他のカーボンナノチューブ105との連結位置を

調節することができる。

【0030】

また、レセプター167およびリガンド169には、各種リガンドおよびレセプターを用いることができる。たとえば抗原と抗体、酵素と基質、基質誘導体または阻害剤、等特異的相互作用を有する組み合わせとすることができる。具体的には、たとえばステロイドとそのレセプター等を用いることができる。また、図1(a)ではレセプター167とリガンド169との組み合わせとしているが、DNAとDNAまたはRNA等の組み合わせを接合材として用いてもよい。

【0031】

なお、一般に抗体は抗原との結合部位を2箇所所有する。このため、レセプター167とリガンド169との組み合わせを抗原と抗体等の組み合わせとすると、分岐構造を形成することができる。具体的にはたとえば、ジニトロフェノール(DNP)誘導体と抗DNP抗体等を用いることができる。

【0032】

また、アビジンはビオチンとの結合部位を4箇所所有するため、アビジンとビオチンとの相互作用を用いることにより、さらに複雑な分岐構造を有する接合体を形成することが可能となる。なお、アビジンにかわりストレプトアビジンを用いてもよい。このような分岐構造はそのままデバイスに用いることもできるし、デバイスを作製する際の仮止めとして用いてもよい。仮止めとして用いる場合、分岐構造を形成した後、たとえば第5の実施形態にて後述するようにして交差部分における電氣的なコンタクトを確保し、分岐配線構造として用いることができる。

【0033】

次に、図1(a)の接合体の作製方法について、図2～図4を参照して説明する。図2は、カーボンナノチューブ構造体131の製造方法の一例を示す図である。また、図3および図4は、カーボンナノチューブ構造体131とカーボンナノチューブ105とをリガンドおよびレセプターを介して連結させる方法を説明する図である。

【0034】

図2において、まず、高分子119を分散媒121に分散させる（図2（a））。そして、カーボンナノチューブ105を添加してさらに分散させ、分散液123を得る（図2（b））。分散方法は、たとえば超音波分散器等を用いた方法が採用される。

【0035】

得られた分散液123を、シリンジ109等を用いて水槽中の下層液125の液面上に展開する（図2（c））。図2では、水槽として可動式バリア127を備えたラングミュアトラフ113を用いている。

【0036】

展開後、分散液123を静置する（図2（d））。すると、カーボンナノチューブ105側面にコンフォメーション変化した高分子119が巻回し、カーボンナノチューブ構造体131が得られる（図2（e））。

【0037】

こうして得られたカーボンナノチューブ構造体131を基材の表面に付着させる。ここでは、下層液125の液面上に展開されたカーボンナノチューブ構造体131を、基板（不図示）表面に、水平付着法により付着させる。水平付着法とは、基板の表面が水面に水平になるよう、基板を液面に接触させ、引き上げることによって、水面上に展開されたカーボンナノチューブ構造体131を基板の表面に付着させる方法である。以上により、基板の表面に、カーボンナノチューブ構造体131が配置される。

【0038】

ここで、分散媒121は、高分子119をある程度安定的に分散させることができる有機溶媒またはその混合液、水溶液等から適宜選択される。さらに、下層液125は、分散媒121および高分子119に応じて適宜選択される。たとえば、高分子119としてバクテリオロドプシンを用いる場合、分散媒121としてジメチルホルムアミドなどの有機溶媒の水溶液を用い、下層液125として酸性水溶液を用いることができる。なお、バクテリオロドプシンを用いたカーボンナノチューブ構造体131の製造方法については、後述の実施例においてさらに詳細に説明する。また、高分子119としてシステイン残基を有するタンパク質

を用いる場合には、必要に応じて DTT（ジチオスレイトール）等の還元試薬を分散媒 121 または下層液 125 中に添加してもよい。こうすれば、高分子 119 をさらに確実にカーボンナノチューブ 105 側面外周に巻回させることができる。

【0039】

また、カーボンナノチューブ構造体 131 を作製する際に、図 2（e）の工程に引き続き、しきり板、すなわちラングミュアトラフ 113 の可動式バリア 127 を用いて展開されたカーボンナノチューブ構造体 131 を圧縮する工程をさらに設けてもよい。展開されたカーボンナノチューブ構造体 131 を圧縮することにより、カーボンナノチューブ構造体 131 を一定方向に配向させることができる。たとえば高分子 119 として紫膜中のバクテリオロドプシンを用いる場合、たとえば表面圧力が $5\text{ m} \sim 25\text{ N/m}$ 程度になるまで圧縮速度 $20\text{ cm}^2/\text{min}$ 程度で圧縮することが好ましい。カーボンナノチューブ 105 の配向は、AFM（原子間力顕微鏡）などを用いて確認することができる。このとき、高分子 119 すなわち変性したタンパク質のうち、カーボンナノチューブ 105 に巻回しなかったものはアモルファス状単分子膜の凝集物となるが、この凝集物は、カーボンナノチューブ 105 の支持体となり、カーボンナノチューブ 105 の配向状態を維持する。

【0040】

なお、カーボンナノチューブ構造体 131 を圧縮する際、表面圧力が大きいほどカーボンナノチューブ 105 の側面に被覆される高分子 119 の厚さが厚くなる。したがって、接合体の用途に応じて圧縮速度を調節することにより、カーボンナノチューブ構造体 131 を多様な設計の接合体に適用することが可能となる。

【0041】

次に、図 3 および図 4 を参照しながら、得られたカーボンナノチューブ構造体 131 とカーボンナノチューブ 105 とを連結させる方法について説明する。ここで、図 3（a）は、上述の方法により基板 161 上に付着されたカーボンナノチューブ構造体 131 を示す。なお、基板 161 の表面に、炭化物を形成し得る

金属が含まれる場合、カーボンナノチューブ構造体 131 を付着させた後、適宜アニーリングを行ってもよい。こうすることにより、基板 161 とカーボンナノチューブ 105 との界面に炭化物が形成されるため、基板 161 表面にカーボンナノチューブ構造体 131 を確実に固定化することができる。

【0042】

こうしてカーボンナノチューブ構造体 131 の付着した基板 161 の表面に緩衝液を満たす（図 3（b））これは、たとえば基板 161 を緩衝液中に浸漬することにより行うことができる。緩衝液としては、レセプター 167 およびリガンド 169 の変性等を生じないものであればよく、リン酸緩衝液等公知のものが用いられる。

【0043】

次に、カルボジイミド等を用いて予めカルボキシル基を活性化したレセプター 167 をカーボンナノチューブ構造体 131 側面の高分子 119 のアミノ基等と結合させる。このとき、活性化されたレセプター 167 を緩衝液等に分散または溶解し、この液体を、インクジェットプリンターのノズル等、ピコリットル程度の液体を噴霧することができるノズル 165 に充填し、噴霧することにより、カーボンナノチューブ構造体 131 の所定の位置に確実にレセプター 167 を固定化することが可能となる（図 3（c））。なお、カルボジイミド法にかわり、他の縮合試薬を用いた方法で固定化を行ってもよい。

【0044】

そして、緩衝液 163 を交換することにより、カーボンナノチューブ構造体 131 に固定化されなかったレセプター 167 を洗い流す（図 3（d））。

【0045】

また、図 4（a）囲み部に示されるように、上記と同様の工程により、側面にリガンド 169 を固定化したカーボンナノチューブ構造体 131 を作製する。このとき、カーボンナノチューブ構造体 131 を基板（不図示）上に固定化した後、同様に固定化してもよいし、図 2（e）の工程の後、カーボンナノチューブ構造体 131 を回収し、リガンド 169 とともに緩衝液中に懸濁し、カーボンナノチューブ構造体 131 にリガンド 169 を固定化してもよい。この場合、遠心分

離によって結合しなかったリガンド 169 を除去してもよい。

【0046】

こうして得られた、レセプター 167 の固定化されたカーボンナノチューブ構造体 131 とリガンド 169 の固定化されたカーボンナノチューブ構造体 131 とを連結させる。すなわち、図 3 (d) の工程に続き、表面にレセプター 167 の固定化されたカーボンナノチューブ構造体 131 を有する基板 161 上に満たされた緩衝液 163 中に、リガンド 169 の固定化されたカーボンナノチューブ構造体 131 を添加する (図 4 (a))。このとき、リガンド 169 の固定化されたカーボンナノチューブ構造体 131 は緩衝液中に分散させておくともよい。カーボンナノチューブ構造体 131 に固定化されたレセプター 167 とリガンド 169 とが特異的相互作用し、カーボンナノチューブ構造体 131 同士が連結される (図 4 (b))。以上より、基板 161 上にカーボンナノチューブ構造体 131 が所定の位置で連結された接合体が得られる。

【0047】

なお、図 1 (a) の接合体の作製において、カーボンナノチューブ構造体 131 にレセプター 167 を固定化する際にも、リガンド 169 の固定化されたカーボンナノチューブ構造体 131 を作製する場合と同様に、図 2 (e) の工程の後、カーボンナノチューブ構造体 131 をリガンド 169 とともに緩衝液中に懸濁し、カーボンナノチューブ構造体 131 にリガンド 169 を固定化してもよい。

【0048】

本実施形態の接合体は、ナノデバイスの配線構造等に好適に用いることができる。こうすれば、高分子 119 の分子構造によって被覆の厚さやその電気抵抗等の特性、または表面形状や表面特性を制御することが可能になる。

【0049】

なお、本実施形態の接合体において、レセプター 167 またはリガンド 169 は、カーボンナノチューブ構造体 131 を構成するカーボンナノチューブ 105 に結合してもよい。たとえば、カーボンナノチューブ 105 の末端がカルボキシル化されている場合、カルボキシル基に固定化してもよい。

【0050】

また、カーボンナノチューブ構造体 131 を基板 161 の所定の位置に制御性良く固定化することができれば、所望のナノデバイスをより一層安定的に製造することが可能となる。たとえば、第 3 の実施形態で説明するように、高分子 119 またはカーボンナノチューブ 105 の所定の位置にチオール基を導入し、金パッドの形成された基板 161 を用いれば、金とチオール基との特異的相互作用によって金パッド表面にカーボンナノチューブ構造体 131 を選択的に固定化することができる。

【0051】

(第 2 の実施形態)

本実施形態は、カーボンナノチューブ構造体と高分子の巻回していないカーボンナノチューブとを連結させた接合体に関する。図 1 (b) は、本実施形態に係る接合体の構成を示す上面図である。図 1 (b) に示される接合体の作製を、第 1 の実施形態と異なる部分を中心に図 2、図 3 および図 5 を用いて説明する。

【0052】

第 1 の実施の形態と同様に、図 2、図 3 の工程によって基板 161 上のカーボンナノチューブ構造体 131 にレセプター 167 を固定化する (図 3 (d))。

【0053】

次いで、表面にレセプター 167 の固定化されたカーボンナノチューブ構造体 131 を有する基板 161 上に満たされた緩衝液 163 中にリガンド 169 を固定化したカーボンナノチューブ 105 を添加する (図 5 (a))。カーボンナノチューブ構造体 131 に固定化されたレセプター 167 とカーボンナノチューブ 105 に固定化されたリガンド 169 とが特異的相互作用し、カーボンナノチューブ構造体 131 とカーボンナノチューブ 105 とが連結される (図 5 (b))。

【0054】

ここで、カーボンナノチューブ 105 端部へのリガンド 169 の固定化は、以下のようにして行う。すなわち、カーボンナノチューブ 105 として、予め切断することにより末端にカルボキシル基が導入されたものを用いる。カーボンナノチューブ 105 の切断方法としては、酸処理と超音波処理とを組み合わせた方法

等、公知の方法を採用することができる。そして、カーボンナノチューブ 105 の末端のカルボキシル基を上述の場合と同様に、カルボジイミド法等により活性化し、リガンド 169 のアミノ基等を固定化する。

【0055】

以上より、基板 161 上にカーボンナノチューブ構造体 131 とカーボンナノチューブ 105 とが所定の位置で連結された接合体を形成することができる。このとき、カーボンナノチューブ構造体 131 とカーボンナノチューブ 105 とを用いているため、カーボンナノチューブ構造体 131 の所定の側面にカーボンナノチューブ 105 の端部を連結することが可能である。

【0056】

本実施形態においても、レセプター 167、リガンド 169 の組み合わせに限らず、他の組み合わせに係る特異的相互作用を用いてカーボンナノチューブ構造体 131 とカーボンナノチューブ 105 とを連結させてもよい。たとえば第 1 の実施形態に記載の組み合わせを採用してもよい。

【0057】

たとえば、図 1 (c) は、レセプター 167 とリガンド 169 の組み合わせにかわり、抗体 171 と抗原 173 とを介してカーボンナノチューブ 105 同士が連結された構成を示す。また、図 1 (d) は、アビジン 175 とビオチン 177 との選択的な相互作用を介してカーボンナノチューブ構造体 131 とカーボンナノチューブ 105 とを連結させた構成を示す。このように、所定の組み合わせを選択することにより、分岐した連結構造を含む複雑な接合体の形成が可能となる。

【0058】

(第 3 の実施形態)

本実施形態は、カーボンナノチューブ構造体を基板上に固定化する方法に関する。図 7 は、本実施形態に係る接合体の構成を示す図である。カーボンナノチューブ構造体 131 は、高分子 119 の有するチオール基によって、基材（不図示）上の金 179 の表面に選択的に吸着している。

【0059】

本実施形態において、高分子 119 としては、たとえば第 1 の実施形態に記載の物質にチオール基を導入して用いる。また、チオール基を有する高分子 119 をそのまま用いてもよい。また、基材としては、たとえば表面の一部もしくは全体に金 179 を有する材料を用いることができる。金 179 を有する材料を用いることにより、高分子 119 の有するチオール基を表面に選択的に吸着させることが可能となる。

【0060】

図 7 の接合体は、以下のようにして作製する。すなわち、第 1 の実施形態と同様にしてカーボンナノチューブ 105 の側面に高分子 119 を巻回させたカーボンナノチューブ構造体 131 を、水平付着法により基材上の金 179 の表面に付着させる。高分子 119 を巻回させる際には、必要に応じて DTT 等の還元試薬を図 2 中の分散媒 121 または下層液 125 中に添加してもよい。そして、基板表面を、超音波振動を与えながらエタノールで洗い流すことにより、金 179 表面にカーボンナノチューブ構造体 131 が配置される。

【0061】

このようにすれば、簡便なステップで、基材表面のうち金 179 が設けられた部分に選択的にカーボンナノチューブ構造体 131 を吸着させることができる。なお、チオール基は、高分子 119 に導入した場合を例示したが、カーボンナノチューブ 105 の末端に導入してもよい。

【0062】

また、金 179 の表面にチオール基およびアミノ基を有する分子を吸着ないし結合し、これとカーボンナノチューブ構造体 131 の有するカルボキシル基とを反応させることにより、金 179 およびカーボンナノチューブ構造体 131 を接合することができる。具体的には以下のようにする。まず金 179 の表面に $\text{HS}-(\text{CH}_2)_n-\text{NH}_2$ (ただし、 n は自然数) 等のチオール基を有する分子を吸着させることによりアミノ基を導入する。つづいて高分子 119 またはカーボンナノチューブ 105 の末端に存在するカルボキシル基をカルボジイミド法等により活性化し、上記と同様にして金 179 表面に連結させることができる。このとき、金 179 表面における所定の位置にチオール基を有する分子を吸着させてお

けば、その位置において選択的にカーボンナノチューブ構造体 131 を固定させることが可能となる。

【0063】

本実施形態の方法は、たとえばカーボンナノチューブ接合体を配線に用いたトランジスタを作製する際に、表面に金電極を用いた基板を用いることにより、金電極上にカーボンナノチューブ構造体 131 を選択的に接合することが可能となる。このため、トランジスタの製法を簡便なものとするとともに製造安定性も向上させることが可能となる。

【0064】

以上、本発明の接合体について実施の形態に基づいて説明した。このようにして得られる接合体は、様々な用途への展開が可能である。

【0065】

たとえば、電子デバイスにおいて、基板上や電極上等の所定の位置にカーボンナノチューブ構造体を配置し、固定化することが可能となる。このとき、第 1 の実施形態において説明したように、カーボンナノチューブ構造体は一定方向に配列させることができるため、方向についても制御可能であり、精密な設計に対応可能である。

【0066】

また、カーボンナノチューブまたはカーボンナノチューブ構造体同士を結合させれば、種々のナノ立体構造を形成することも可能となるため、ナノ回路構造や 3 次元ナノ配線等に利用することができる。

【0067】

(第 4 の実施形態)

図 12 は、本実施形態に係る単一電子トランジスタ 200 の概略構造を示す。図 12 を参照して、シリコン基板 202 上に、ソース電極 204、ドレイン電極 206 およびゲート電極 208 が離間して形成されている。ソース電極 204 とドレイン電極 206 にまたがるようにカーボンナノチューブ構造体 131 が形成されている。カーボンナノチューブ構造体 131 は、カーボンナノチューブ 105 の表面に高分子 119 が巻回した構造となっている。カーボンナノチューブ構

造体131は、高分子119を介してソース電極204とドレイン電極206に固定されている。なお、高分子119と、ソース電極204、ドレイン電極206との間には、接合材が介在してもよい。本実施形態では、カーボンナノチューブ構造体131はシングルウォール構造のカーボンナノチューブが好ましく用いられる。また、高分子119として、チオール基を導入したバクテリオロドプシンが好ましく用いられる。

【0068】

この単一電子トランジスタ200において、高分子119はトンネル層として機能し、カーボンナノチューブ105のうちのソース電極204とドレイン電極206の間に位置する部分がクーロンアイランドとして機能する。すなわち、ソース電極204から高分子119を介してカーボンナノチューブ105に電子が流入し、カーボンナノチューブ105から高分子119を介してドレイン電極206に電子が流出する。ゲート電極208に印加される電圧に応じてカーボンナノチューブ105内に存在する電子の数が制御され、ドレイン電流の大きさが制御される。この単一電子トランジスタ200によれば、数個の電子によりスイッチング動作を行うことができるので、従来のMOSFETに比べ飛躍的に消費電力を低減することができる。

【0069】

この単一電子トランジスタ200は、以下のようにして作成することができる。まずシリコン基板202上に、公知のリソグラフィ技術およびエッチング技術を用いることにより、ソース電極204、ドレイン電極206およびゲート電極208を形成する。次に、第3の実施の形態で述べた方法により、カーボンナノチューブ構造体131を作成し、これを金により構成されたソース電極204およびドレイン電極206に選択的に付着させる。以上のようにして、図12に示す単一電子トランジスタ200を形成することができる。

【0070】

カーボンナノチューブの長さ: 100~1,000 nm

カーボンナノチューブの直径: 1~50 nm

高分子の厚み: 0.3~20 nm

【0071】

一般的に、単電子トランジスタの設計においては、クーロンアイランドおよびこれとソース・ドレイン電極との間に介在するトンネル層を、量子効果が発現する程度の微小サイズで再現性よく形成することが重要な技術的課題となる。本実施形態では、カーボンナノチューブ105のうちのソース電極204とドレイン電極206の間に位置する部分がそのままクーロンアイランドとなるので、そのサイズの設計は容易である。すなわち、ソース電極204とドレイン電極206の間の距離を適宜に設定すればその距離がクーロンアイランドの長さになる。また、カーボンナノチューブの直径がクーロンアイランドの幅になるが、これはカーボンナノチューブの作製条件を適切に調節することにより精度良く制御することが可能である。一方、トンネル層の厚みは、高分子119の種類を選択およびカーボンナノチューブ105の表面に高分子119を巻回させる際の条件の調製により、良好に制御できる。このように本実施形態の単一電子トランジスタ200は、設計した寸法により良好な製造安定性で作製することができる。この結果、量子効果に基づく素子性能を安定的に発揮する。

【0072】

(第5の実施形態)

本実施形態は、微小サイズのキャパシタに関するものである。以下、図13および図14を参照して説明する。図13は、本実施形態に係るナノキャパシタ200の断面図である。このキャパシタは、カーボンナノチューブ254および高分子255からなるカーボンナノチューブ構造体256が、接合材210を介して第一電極251と結合した構成を有する。接合材210は、一対のリガンドおよびレセプターからなり、一方が高分子255に結合し、他方が電極251に結合している。

【0073】

カーボンナノチューブ254および第一電極251はいずれも良伝導性を示す材料により構成されており、それぞれキャパシタの電極として機能する。高分子255は、これらの電極に挟まれた容量膜として機能する。

【0074】

カーボンナノチューブの長さ：100～1,000 nm

カーボンナノチューブの直径：1～100 nm

高分子の厚み：0.3～50 nm

【0075】

図14は、図13のキャパシタと、これに電力を供給する配線を備える構造体250の概略図である。シリコン基板260上に第一電極251と第二電極252とが形成されている。カーボンナノチューブ構造体256は前述したキャパシタの一部を構成する。カーボンナノチューブ構造体264は、カーボンナノチューブ262および高分子263からなり、キャパシタに電力を供給する微細配線としての役割を果たす。カーボンナノチューブ構造体256の高分子255は容量膜として機能するため、その厚みは比較的厚い。一方、カーボンナノチューブ構造体264の高分子263は、配線の絶縁被覆層として機能するため、その厚みは比較的薄い。

【0076】

この2つのカーボンナノチューブ構造体は、その端部において交差し接触している。接触部においては高分子255および高分子263は除去されカーボンナノチューブ同士が直接接触し、オーミックコンタクトが実現される。交差部は金属パッド252により覆われ、良好なコンタクト抵抗が得られるようになっている。この交差部は、カーボンナノチューブ構造体の接合体を作製した後、接合部分の高分子を除去しつつ接合部分を金属材料でモールドするといった方法が有効である。すなわち、カーボンナノチューブ構造体256の高分子255およびカーボンナノチューブ構造体264の高分子263を、すでに述べた接合材を用いる等の方法により接合した後、この接合部分に金属膜を選択的に成膜する。この成膜工程において加熱処理を加える等の方法により、上記高分子を除去することができる。

【0077】

以上、本発明を実施の形態に基づいて説明した。これらの実施形態は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところ

ろである。

【0078】

たとえば、高分子 119 の所定の位置にチオール基を導入することにより、リガンドとレセプター等の連結用分子を用いずに、カーボンナノチューブ構造体 131 同士を連結させた接合体が得られる。

【0079】

図 6 は、この接合体の構成を示す斜視図である。図 6 に示されるように、基板 161 で、2 つのカーボンナノチューブ構造体 131 が、それぞれの高分子 119 中の側鎖間でジスルフィド結合を形成している。図 6 の接合体は、高分子 119 の有するチオール基同士を結合させるため、より簡便な構成であり、作製も容易である。また、結合用の分子を用いていないため、連結されたカーボンナノチューブ構造体 131 中の、カーボンナノチューブ 105 間の導電性がより一層良好に確保される。なお、図 6 では、二つのカーボンナノチューブ構造体 131 同士が連結されているが、3 つ以上のカーボンナノチューブ構造体 131 が連結した接合体についても同様に作製することができる。

【0080】

【実施例】

本実施例においては、様々な接合体を構成する基礎単位であるカーボンナノチューブ構造体の作製について説明する。

【0081】

図 8 はカーボンナノチューブ構造体の製造方法を示す図である。図 8 に示されるように、本実施例では、カーボンナノチューブ 105 に変性バクテリオロドプシン 115 のポリペプチド鎖を巻回させたカーボンナノチューブ構造体 117 を作製した。

【0082】

まず、バクテリオロドプシン 101 を含む紫膜を分散媒に分散させた（図 8（a））。バクテリオロドプシン 101 として、たとえば、紫膜または紫膜に含まれるバクテリオロドプシン 101 を用いることができるが、本実施例では紫膜を用いた。紫膜は、ハロバクテリウム・サリナルム（*Halobacterium*

s a l i n a r u m) などの好塩菌から分離することができる。紫膜の分離には、Methods in Enzymology, 31, A, pp. 667-678 (1974) に記載の方法を用いた。また、分散媒 103 として、33 v / v % DMF (ジメチルフォルムアミド) 水溶液を用いた。なお、分散媒 103 としては、33 v / v % DMF (ジメチルフォルムアミド) 水溶液に限らず、有機溶媒の水溶液等を用いることができる。

【0083】

バクテリオロドプシン 101 の分散液に過剰量のカーボンナノチューブ 105 を加え、超音波分散器を用いて 1 時間以上分散化处理を行った (図 8 (b))。分散後、残存するカーボンナノチューブ 105 の凝集物を除去した。カーボンナノチューブとして、CNI 社製単層カーボンナノチューブ (Open end type、直径約 1 nm、精製純度約 93%) を用いた。

【0084】

こうして得られた分散液 107 (図 8 (c)) を、シリンジ 109 を用いて、水槽に張った下層液 111 の液面上に静かに展開した (図 8 (d))。こうすることにより、カーボンナノチューブ 105 の単分子膜が得られた。なお、本実施例では、水槽としてラングミュアトラフ 113 を用い、下層液 111 として HCl で pH 3.5 に調製した純水を用いた。

【0085】

次に、カーボンナノチューブ 105 の単分子膜を静置し、バクテリオロドプシン 101 を下層液 111 の界面張力によって界面変性させた。紫膜を用いる場合、紫膜中のすべてのバクテリオロドプシンが界面変性するまで、室温で 5 時間以上静置することが好ましいため、本実施例でも 5 時間静置した (図 8 (e))。こうすることにより、変性バクテリオロドプシン 115 が、カーボンナノチューブ 105 の側面に巻回するようになる (図 8 (f))。

【0086】

こうして得られたカーボンナノチューブ構造体 117 を、AFM を用いて確認した。図 9、図 10 は、カーボンナノチューブ構造体 117 の AFM 写真である。また、図 11 は、バクテリオロドプシン 101 を添加せずにカーボンナノチュ

ーブ105のみを分散させた分散液について、同様の処理を行った場合のカーボンナノチューブ105のAFM写真である。AFM観察には、生体分子可視化・計測装置BMVM-X1 (Digital Instruments社製NanoScope IIIaを改造)を用いた。シリコン単結晶(NCH)をプローブとして用い、測定モードはタッピングAFMとした。また、測定範囲は、604 nm×604 nm(Z8 nm)とした。

【0087】

図9および図10を図11と比較すると、図9および図10より、バクテリオロドプシン101を添加した場合には20 nm程度のほぼ一定のピッチを有する凹凸がカーボンナノチューブ105の表面に形成されている。また、図10より、表面の凹凸の山頂と谷底間の高さ、すなわち被覆の厚さはほぼ一定であることがわかる。したがって、カーボンナノチューブ105表面に高分子119が巻回することにより、均一な厚みの被覆が表面に形成されていることがわかる。一方、図11より、カーボンナノチューブ105のみを同様に観察した場合、このような凹凸表面は観察されない。したがって、カーボンナノチューブ105の表面に変性バクテリオロドプシン115が巻回していることがわかる。

【0088】

このように、本実施例では、バクテリオロドプシン101とカーボンナノチューブ105とを分散させ、液面上に展開するという簡便な方法により、カーボンナノチューブ構造体117を作製することができた。得られたカーボンナノチューブ構造体117を用いることにより、所定の構成の接合体を形成することが可能となる。

【0089】

【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、カーボンナノチューブを含む構造体を、他の構造体と安定に接合する技術が提供される。

【図面の簡単な説明】

【図1】 実施の形態に係る接合体を示す図である。

【図2】 実施の形態に係るカーボンナノチューブ構造体の製造方法を説明

するための図である。

【図 3】 実施の形態に係るカーボンナノチューブ構造体とカーボンナノチューブとをリガンドおよびレセプターを介して連結させる方法を説明する断面図である。

【図 4】 実施の形態に係るカーボンナノチューブ構造体とカーボンナノチューブとをリガンドおよびレセプターを介して連結させる方法を説明する断面図である。

【図 5】 実施の形態に係るカーボンナノチューブ構造体とカーボンナノチューブとをリガンドおよびレセプターを介して連結させる方法を説明する断面図である。

【図 6】 実施の形態に係る接合体を示す斜視図である。

【図 7】 実施の形態に係る接合体を示す図である。

【図 8】 実施の形態に係るカーボンナノチューブ構造体の製造方法を説明するための図である。

【図 9】 実施例のカーボンナノチューブ構造体を示す A F M 写真である。

【図 10】 実施例のカーボンナノチューブ構造体を示す A F M 写真である。

【図 11】 実施例のカーボンナノチューブを示す A F M 写真である。

【図 12】 実施の形態に係る単一電子トランジスタの概略構造を示す図である。

【図 13】 実施の形態に係るナノキャパシタの断面図である。

【図 14】 図 13 のキャパシタと、これに電力を供給する配線を備える構造体の概略図である。





【符号の説明】

101 バクテリオロドプシン、 103 分散媒、 105 カーボンナノチューブ、 107 分散液、 109 シリンジ、 111 下層液、 113 ラングミュアトラフ、 115 変性バクテリオロドプシン、 117 カーボンナノチューブ構造体、 119 高分子、 121 分散媒、 123 分散液、 125 下層液、 127 可動式バリア、 131 カーボンナノ


チューブ構造体、 161 基板、 163 緩衝液、 165 ノズル、 167 レセプター、 169 リガンド、 171 抗体、 173 抗原、 175 アビジン、 177 ビオチン、 179 金、 200 単一電子トランジスタ、 202 シリコン基板、 204 ソース電極、 206 ドレイン電極、 208 ゲート電極、 210 接合材、 250 構造体、 251 第一電極、 252 第二電極、 254 カーボンナノチューブ、 255 高分子、 256 カーボンナノチューブ構造体、 260 シリコン基板、 262 カーボンナノチューブ、 263 高分子、 264 カーボンナノチューブ構造体。

【書類名】 図面


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図 7】




【図 8】




【図 9】



【図 10】




【図 1 1】




← 606 nm →


【図 12】



【図 13】



【図 14】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 カーボンナノチューブを含む構造体を、他の構造体と安定に接合する技術を提供する。

【解決手段】 高分子 1 1 9 とカーボンナノチューブ 1 0 5 とを分散媒に分散させ、ラングミュアトラフ中の下層液の液面上に展開し、カーボンナノチューブの側面に高分子が巻回したカーボンナノチューブ構造体 1 3 1 を得る。カーボンナノチューブ構造体 1 3 1 を基板 1 6 1 に付着させ、高分子 1 1 9 の側鎖にリガンド 1 6 9 を固定化する。また、他のカーボンナノチューブ構造体 1 3 1 にレセプター 1 6 7 を固定化し、リガンド 1 6 9 およびリガンド 1 6 9 の特異的相互作用によって基板 1 6 1 上のカーボンナノチューブ構造体 1 3 1 と連結させる。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 3 - 0 0 4 9 7 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 1 8 8 9]

1. 変更年月日 1 9 9 3 年 1 0 月 2 0 日

[変更理由] 住所変更

住 所 大阪府守口市京阪本通 2 丁目 5 番 5 号
氏 名 三洋電機株式会社